



Scheda Tecnica

Raderal® IR Premium Putty 2035

Stucco poliestere 2K universale di alta qualità

Raderal IR Premium Spachtel 2035 è uno stucco poliestere di alta qualità utilizzato nel settore autoritocco.

- Adatto per supporti metallici comunemente utilizzati.
- Buona adesione su supporti zincati.
- Facile da applicare.
- Buone proprietà di carteggiatura.
- Idoneo per l'essiccazione IR.



Solo per uso professionale !

Spies Hecker sempre più vicina.



Un marchio di Axalta Coating Systems

Raderal® IR Premium Putty 2035

Preparazione del prodotto - applicazione STANDARD



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Acciaio nudo carteggiato e pulito
Lamiera zincata o in alluminio morbido, carteggiata e pulita.
Verniciature OEM ed esistenti accuratamente essiccate carteggiate e pulite
Superfici trattate con prodotti poliesteri 2K e carteggiate finemente.
Supporti in poliestere rinforzato con fibra di vetro, privi di distaccanti, carteggiati e puliti.
Fondi 2K completamente reticolati o fondo epossidico 2K carteggiato e pulito



Stopper		Catalizzatore	
Volume	Peso	Volume	Peso
100 %	100	2 %	2
2035		0909 0940 SLOW BPO BLUE BPO RED	



Pot life a 20°C: 2 min - 4 min



Applicare un film compatto immediatamente dopo la miscelazione evitando il trattenimento di aria.



	0909 / 0940 / BPO
20 °C	15 min - 30 min



Linee guida per attrezzature IR ad onde corte.
Metà potenza: 2 - 3 min



Carteggiatura preliminare P80 - P120
Carteggiatura finale P180 - P240



Stucco a spruzzo (Raderal Spray Polyester 3508) (eccetto pannelli zincati)
Primer
Primer-Isolante
Fondo
Se necessario Stopper fine, applicare di nuovo lo stesso prodotto.

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIB(b)(250) 150: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(b)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 250 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 150g/l.


Raderal® IR Premium Putty 2035

Prodotti

Raderal® IR Premium Putty 2035

BPO Hardener Paste Blue
 BPO Hardener Paste Red
 RADERAL HARDENER 0909 RED
 Raderal® Hardener 0940 slow

Preparazione del prodotto



Scegliere il catalizzatore e il Diluente in base alla temperatura di applicazione e alle dimensioni della riparazione.

0909 Red / BPO Red Catalizzatore standard specifico per stucchi poliesteri Raderal a temperature di 15-25°C.

0940 Blue / BPO Blue Catalizzatore lento specifico per stucchi poliesteri Raderal. Usato principalmente a temperature applicative più alte.



Pulire dopo l'uso con detergente a solvente idoneo.

Note

- Usare la quantità raccomandata di catalizzatore al fine di evitare macchie e rimarcature.
- Non applicare sopra primer 1K, primer acido indurente o verniciature acrilico-termoplastiche.
- Non carteggiare a umido.
- La temperatura di reazione deve essere almeno di +5°C.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.